COMPACT MASA TABLASI
TEKNİK BİLGİLER

Compact tablalarımızda Gentaş G-Com compact laminat kullanıyoruz. İç mekânda sade ve şık görünür; dış mekânda dış hava koşullarına dayanıklıdır. Tablaları dış mekân projelerinde kullanıyoruz. Tablalar ölçüye göre üretilir.

ÜRETİM SEÇENEKLERİ

Özellik	Bilgi
Malzeme	Gentaş G-Com compact laminat (EN 438-4, CGS/CGF sınıfı)
Kalınlık	**12 mm** · **24 mm** · **36 mm** (24 ve 36 mm kalınlaştırılmış)
Ölçü aralığı	40×40 cm'den **152×302 cm**'ye kadar, ölçüye göre
Şekil	Kare, dikdörtgen, yuvarlak (yuvarlakta 152 cm çapa kadar)
Yuvarlak tabla	Kalınlaştırmada fire arttığı için 24 ve 36 mm yuvarlak tablada fiyat farkı oluşur
Yüzey	Yoğun ve kapalı yüzey, dekor desenli
Hijyen	Antibakteriyel yüzey (üretici bilgisi); kolay temizlenir
Kullanım	İç mekân ve dış mekân; kafe, restoran, otel, bahçe, teras
Renk	Renk seçenekleri sayfasındaki kartela; kodla sipariş verilir

İÇ MEKÂNDA

Sade, düz ve temiz yüzey. Mermer, taş, beton ve ahşap desenleri; mat ve şık görünüm.

DIŞ MEKÂNDA

Dış hava koşullarına dayanıklı. Su, nem, güneş ve sıcaklık değişimi olan teras, bahçe ve cafe alanları için.

Bilgiler Gentaş G-Com ürün sayfası ve teknik veri föyüne dayanır. Ölçü ve kalınlık seçenekleri Karınca Tasarım üretimine aittir.

TEKNİK DEĞERLER

Gentaş G-Com compact laminat teknik veri föyündeki değerler. Değerler föyde belirtilen kalınlık aralıkları içindir. 24 ve 36 mm tablalar kalınlaştırılarak üretilir.

FİZİKSEL VE YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Özellik	Test	Standart gereksinim	G-Com değeri
Yoğunluk	EN ISO 1183-1	≥ 1,35 g/cm³	**1,4 g/cm³**
Eğilme dayanımı	EN ISO 178	≥ 80 MPa	**114 MPa**
Çekme dayanımı	EN 438-4	≥ 60 MPa	**85 MPa**
Aşınma dayanımı (başlangıç)	EN 438-2	≥ 150 devir	**185 devir**
Aşınma dayanımı (aşınma değeri)	EN 438-2	≥ 350 devir	**485 devir**
Çizilme dayanımı	EN 438-2	≥ 2 N (düz yüzey)	**3-4 N**
Leke dayanımı	EN 438-2	Seviye 5 (grup 1-2)	**Seviye 5**
Sigara yanığı	EN 438-2	Seviye ≥ 3	**Seviye 4**
Kuru ısı (180 °C)	EN 438-2	Seviye ≥ 4	**Seviye 5**
Su buharı	EN 438-2	Seviye ≥ 4	**Seviye 5**
Işık haslığı	EN 438-2	Seviye ≥ 4	**Seviye 5**
Boyut stabilitesi (70 °C)	EN 438-2	≤ %0,3 boyuna / %0,6 enine	**%0,18 / %0,23**
Yangın sınıfı (12-25 mm)	EN 13501-1	En az D-s2,d0	**B-s1,d0**
Formaldehit salımı	EN 717-1	E1	**E1 (0,04 mg/m³)**
Gıda teması	EN 1186	Sınırların altında	**Sınırların altında**

Kaynak: Gentaş G-Com teknik veri föyü (gentas.com.tr). Kimyasal dayanım: %70 izopropil alkol, benzalkonyum klorür, klor ve hidrojen peroksit testlerinde yüzeyde değişim görülmemiştir. Sertifikalar (Gentaş): TS EN 438-4, TÜV NORD, EPD, FSC, ISEGA, ISO 9001, ISO 14001.

İLETİŞİM

Renk kodunu, ölçüyü, kalınlığı ve adedi yazmanız yeterli; size özel teklif hazırlıyoruz.

FABRİKA
Yakuplu Mah. Yakuplu Cad. No:33/A Beylikdüzü / İstanbul

MAĞAZA
Eskidji Bazaar AVM No:1/338 Esenyurt / İstanbul

TELEFON
0 212 711 20 00

WHATSAPP
+90 546 644 97 52

E-POSTA
info@karincatasarim.com

WEB
karincatasarim.com